

DISPRIMER

DEFINICIÓN:

Pintura asfáltica constituida por betún modificado y disolventes aromáticos, que proporciona una excelente protección a todo tipo de superficies. Es un producto líquido viscoso de aplicación en frío que endurece por evaporación del disolvente. Cumple con los requisitos exigidos en la norma UNE 104 234 a las pinturas de imprimación de base asfáltica (tipo I).

ESPECIFICACIONES:

Características	Unidad	Norma	Min.	Máx.
Viscosidad Brookfield a 25°C	mPa.s	NIE-008	100	300
Inflamabilidad	°C	UNE 104281-1.12	25	-
Densidad a 25°C		UNE 104281-5.4	0,92	0,96
Materia no volátil	%	UNE 104281-3.7	48	52
Compuestos orgánicos volátiles	g/l	ISO 11890-1	-	500
Características del residuo				
Secado al tacto a 25°C y 50% Hr	h	UNE 104281-5.13	-	1
Secado para repintar a 25°C y 60% Hr	h	UNE 104281-5.13	-	24

APLICACIONES:

- Imprimación y preparación de superficies porosas que posteriormente vayan a ser impermeabilizadas o tratadas con otros productos asfálticos.
- Protección anticorrosión de superficies metálicas.
- Protección superficial antihumedad de estructuras enterradas de hormigón en obra civil (muros, cimentaciones, conducciones, etc.).
- Protección superficial antihumedad de elementos de hormigón.

VENTAJAS:

- Buena manejabilidad.
- Fácil aplicación.
- Buena adherencia al soporte.

MODO DE EMPLEO:

- El soporte sobre el que vaya a aplicarse Disprimer, deberá presentar una superficie cohesiva, limpia, exenta de polvo y otras sustancias (aceites, cal, etc.) que pudieran perjudicar la adherencia o mermar sus prestaciones, actuando posteriormente como se indica a continuación:
 - Homogeneizar el producto en su envase antes de la aplicación.
 - Aplicar con pistola, brocha o rodillo.
 - Cada aplicada debe estar seca antes de aplicar la siguiente.

DOTACIONES/CONSUMOS:

- Las dotaciones van determinadas por el tipo de aplicación. Estas pueden oscilar entre 0,15 y 0,3 kg/m² por mano, dependiendo de la solución propuesta.

ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN:

- Los envases deben permanecer resguardados de la intemperie de forma que queden protegidos tanto de las heladas como de las fuertes exposiciones al sol.
- La temperatura de almacenamiento no debe ser inferior a los 5°C, ya que puede afectar a la calidad del producto.
- Una vez finalizado su uso, tapar bien los recipientes para evitar la evaporación del disolvente y el consiguiente aumento de viscosidad de la pintura.
- Mantener en lugares alejados del fuego.
- El tiempo máximo de almacenaje recomendado es de 12 meses desde la fecha de fabricación, en sus envases de origen, bien cerrados y no deteriorados.

OTRAS RECOMENDACIONES:

- Es aconsejable aplicar el producto a temperaturas entre 5 - 35°C, evitando además su empleo bajo condiciones meteorológicas adversas.
- Por tratarse de una pintura con disolventes, se debe aplicar en lugares ventilados y utilizando EPIs.
- Se pueden incorporar disolventes para reducir la viscosidad, si se considera necesario.
- Debe protegerse la superficie tratada de la acción directa del sol.
- El Disprimer no es apto para aplicaciones en las que vaya a estar en contacto con disolventes o carburantes.